




Наименование:	Щелочной элемент питания (марганцево-цинковый)	
Типоразмер:	LR6; AM-3; AA; MN1500; Mignon	
Химическая система:	Zn / KOH-H ₂ O / MnO ₂	
Условия испытаний		
Номинальное напряжение:	1.5 В	новый элемент питания спустя 1 год хранения при 20°C
Напряжение открытой цепи:	1.57...1.62 В 1.55...1.62 В	
Номинальная емкость:	3000 мАч	Измерения проводятся при 20°C разряд: 10мА; 24ч/день; до 0.8В
	2800 мАч	разряд: нагрузка 75 Ом; 24ч/день; до 0.8В
Минимальная емкость:	2650 мАч	разряд: 35мА до 0.8В
	900 мАч	разряд: 1000мА до 0.8В
Время работы новых элементов питания в различных режимах:	≥ 500 имп	Разряд: 1000мА; 10с/мин 1ч/день; до 0.9В
	≥ 93 ч	Разряд: 43 Ом; 4ч/день; до 0.9В
	≥ 8.1 ч	Разряд: 3.9 Ом; 1ч/день; до 0.8В
	≥ 19.5 ч	Разряд: 10 Ом; 1ч /день; до 0.9В
	≥ 7.8 ч	Разряд: 250мА; 1ч/день; до 0.9В
Внутреннее сопротивление:	≤ 0.20 Ом	1кГц, IEC 896-2
Срок хранения:	7 лет при надлежащих условиях хранения	
Безопасность глубокий разряд: высокая температура:	нет утечки нет утечки	Разряд: 10 Ом; 48ч; 20°C; отн. влажность 60±15% Хранение: 20 дней; 60°C; отн. влажность 90±5%
Температура эксплуатации:	- 10...50 °C	
Рекомендуемые условия хранения:	5...25 °C 45...75 %	Температура Относительная влажность воздуха
Механические характеристики		
Диаметр d1:	14.4 - 0.5 мм	
Диаметр d2:	5.4 - 0.5 мм	
Высота h1:	50.4 - 0.5 мм	
Высота h2:	1.7 - 0.5 мм	
Вес:	23 ± 2 гр	
Блистер Размеры: Вес (вкл. элементы питания):	120 x 85 мм 98 ± 5 гр	

	ANSMANN Specifications for model:	Ansmann XPower Alkaline battery AA - size 4pcs blister
	data sheet no. / part no.	5015663
	Version no.	703385
	author / date	TG / 10.02.2016